



บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด  
ZOLA ASPHALT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359  
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000  
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th

Address : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110  
TAX ID : 0705542000359  
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000  
Website : www.zolaasphalt.co.th

#### พรีมิกซ์ ยางมะตอยผสมเสร็จ

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Cold mix) บรรจุขนาด 20 กิโลกรัม เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ Premix เป็นการผสมระหว่างยางมะตอย น้ำชนิด CMS-2h กับ หินขนาด 3/8 นิ้ว ที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ในอัตราส่วนที่เหมาะสมภายใต้กระบวนการผสมที่ดำเนินการในโรงงานผลิต โดยใช้เครื่องผสมที่ออกแบบ โดยเฉพาะ Premix สามารถนำไปใช้งานที่ต้องการได้ทันที ใช้แรงงานน้อย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรมาก และไม่ยุ่งยากในการทำงาน

#### มาตรฐาน

- ทล.ม. 407/2542 มาตรฐานวัสดุรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน (Cold Mixed Asphalt)
- มอก. 371-2530 (แคตอ็อกนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CMS-2h)

#### การนำไปใช้งาน

สำหรับงานปะซ่อม, ลูกระนาด, ทางเดินเล็ก ๆ ที่ไม่รับน้ำหนักมาก โดยการนำ Premix เติมในบริเวณที่ต้องการแล้วทำการบดอัดให้แน่น หลังจากนั้นก็สามารถเปิดการจราจรได้ทันที งานปรับระดับ (leveling) โดยการนำ Premix ปูบนชั้นผิวทางเดิมเพื่อปรับระดับผิวทางตามระดับที่ต้องการ งานเสริมผิว (overlay) โดยการนำ Premix ปูบนชั้นผิวทางเดิมเพื่อเสริมผิวทาง ช่วยยืดอายุการใช้งานของผิวทาง

#### SPECIFICATION

คุณลักษณะที่ต้องการ	หน่วย	มาตรฐานกำหนด Premix
1. น้ำหนักต่อถุงไม่น้อยกว่า	kg	20.0-21.0 25.0-26.0
2. การเคลือบหินไม่น้อยกว่า	%	85

#### คุณสมบัติ

- 1.สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่นใดอีก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- 2.สามารถทำการปะซ่อมได้ด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือที่หาได้ง่าย เช่น จอบ, พลั่ว, เครื่องตบดิน
- 3.ใช้งานได้ในทุกฤดูฝนและทุกฤดูกาล
- 4.เปิดการจราจรได้ทันทีหลังทำการปะซ่อมเสร็จ
- 5.ใช้ปะซ่อมพื้นผิวถนนลาดยางมะตอยและพื้นคอนกรีตหรือลูกระนาด ทางลาดปูเดินในสวน

#### ข้อเสนอแนะและวิธีการจัดเก็บ

- 1.ควรเก็บไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด
- 2.สภาพถุงต้องไม่ฉีกขาด, รั่ว ไม่มีอากาศเข้า
- 3.กรณีใช้ไม่หมดควรปิดปากถุงให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้า ป้องกัน พรีมิกซ์แข็งตัวใช้งานไม่ได้
- 4.กรณีเปื้อนอะเปื้อนร่างกาย หรืออุปกรณ์ให้ใช้น้ำมันก๊าด หรือ โซลเว้นท์ เช็ดออกแล้วล้างออกด้วยน้ำสบู่
- 5.วันหมดอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต (โดยอยู่ในเงื่อนไข 1-3)
- 6.พื้นที่ 1 ตร.ม. ปูหนา 5 ซม. ใช้พรีมิกซ์ประมาณ 100 กิโลกรัม